



Dyhované parkety Kährs Linnea (7 mm)

Oblasť použitia a špecifické vlastnosti výrobku

Podlahové diela Linnea 7 mm Kährs sa hodia hlavne do obytných priestorov. Tieto parkety spájajú reprezentatívny vzhľad s jednoduchým pokladaním a nízkou konštrukčnou výškou.

- Povrch z ušľachtitého dreva.
- Tvarovo stále v dôsledku etapovej klimatizácie pri výrobe a vyvážení medzi hornou a spodnou vrstvou.
- Vďaka strednej vrstve z drevotrieskového materiálu (HDF) predstavujú jednu z najtvrdších podláh v sortimente firmy Kährs.
- Nízka konštrukčná výška asi 7 mm.
- Ľahké pokladanie na základe presnej výroby takisto aj použitie mechanického spoja Woodloc® Kährs.
- K dispozícii vo viac ako 30 vzoroch a druhoch dreva, pre každý vkus sa niečo nájde.

Prírodný, individuálny vzhľad.

- Hotová podlaha ošetrovaná lakom tvrdým UV svetlom popr. olejom tvrdým UV svetlom.
- Odolná proti oderu a ľahko sa udržiava.
- Renovovateľný povrch.

Štruktúra

- Trojvrstvé dielo s mechanickým spojom Woodloc® Kährs na všetkých stranách.
- Nášľapná vrstva z dyhy z ušľachtitého dreva.
- Stredná vrstva z drevotrieskového materiálu (HDF).
- Spodná strana dyhy z ušľachtitého dreva.

Hrúbka nášľapnej vrstvy

- asi 0,5 mm.

Povrchová úprava

• Hotová podlaha lakovaná (pre normálne zaťažované suché priestory) s lakom tvrdým ultrafialovým svetlom na báze polyuretánu / akrylátu (polo matný, asi 30 °p odľa Gardnera). Lak neobsahuje rozpúšťadlá a formaldehyd. Lak je odolný proti oderu a zachováva prírodný charakter dreva.

• Hotová podlaha natretá olejom tvrdým ultrafialovým svetlom (matný, 10 ° pod ľa Gardnera). Hlavnými zložkami oleja sú slnečnicový a repkový olej.

Požiadavky na podklady

Podklad musí byť suchý, čistý, rovný a pevný. Platia naše požiadavky na podklady podľa kapitoly 7. Pozri návod na pokladanie Kährs, kapitola 8.7.3.

Pokladanie

Kährs Linnea sa pokladajú plávajúcím spôsobom na izolačný podklad. Diela sa voľne položia na podklad a spoja sa spolu pomocou mechanického spoja Woodloc® Kährs. Pri normálnom pozdĺžnom pokladaní je treba počítať s odrezkami asi 2% a pri diagonálnom pokladaní a pokladaní do vzoru asi 8-10%. Podlaha širšia ako 12 m, musí byť rozdelená vyrovnávacími škárami.

Podlahové vykurovanie a tepelný odpor

Kährs Linnea sa výborne hodí k pokladaní na podlahové vykurovanie. Tepelný odpor: Vrátane 2 mm izolačného podkladu Kährs asi 0,10 m² K/W (pozri kapitolu 7.3.3).

Ošetrovanie

Podľa potreby podlahu vysajte alebo vytrite dobre vyžmýkanou handrou. Príliš veľa vody podlahe škodí. Samostatný návod na ošetrovanie pozri kapitolu 9.

Vlhkosť dreva

Vlhkosť dreva pri dodaní činí 7 ± 2%.

Hmotnosť

- 7 kg/m². Pozri kapitolu 11.9.

Balenie

- Ochrana proti klimatickým vplyvom zo 100% starého papiera (recykluje sa).

Obsah balíku

Šírka	Dĺžka	Počet kusov	m ²
193 mm	1 225 mm	10	2,36
118 mm	1 225 mm	12	1,73

Sortiment

Sortiment s obrázkami nájdete v prehľade v našej výrobkovej brožúre.

i Kährs Linnea 7 mm majú nášľapnú vrstvu z dyhy ušľachtitého dreva a sú ošetrené rovnakým lakom odolným voči oderu ako naše ďalšie drevené podlahy. Na základe tenkej dyhovanej vrstvy zachytáva pod ňou ležiaca stredná vrstva z drevotrieskového materiálu (HDF) väčšiu časť zaťaženia, čím produkt dosahuje stupeň tvrdosti podľa Brinella 5-6.